



GEEL 59° SHORE A ESTER POLYURETHAAN

Ongewoon elastische bekleding met een buitengewoon hoge weerstand tegen val- en stootbelasting van grof gebroken product tot 50 mm. De standtijd van deze variant ligt vele malen hoger dan de beste rubber kwaliteiten. Bij toepassing van de juiste dikte (afhankelijk van valhoogte & productgrootte) zal door de zeer hoge indrukbaarheid van 53% de kinetische energie van het vallende product worden gereflecteerd alvorens de scheurgrens wordt bereikt. Het product ketst af en rolt door met een beperking van slijtage.

TECHNISCHE SPECIFICATIES KRYPTANE® GEEL 59° SHORE A

	Eenheid	Waarde
Mechanische eigenschappen		
Hardheid shore A (+/-5°)	°	59°
100% elasticiteitsmodulus	N/mm ²	2,76
300% elasticiteitsmodulus	N/mm ²	4,88
500% elasticiteitsmodulus	N/mm ²	13,42
Treksterkte (breuk)	N/mm ²	33,54
Hoekscheursterkte (breuk)	N/m	28.02
Broekscheursterkte (breuk)	N/m	7.68
Breukrek	%	800
Elasticiteit	%	77
Indrukbaarheid	%	53
Slijtage Din 53516	mm ³	48
Soort.gew.	kg/dm ³	1.21
Wrijvingscoëff. droog		0.34
Temperatuurbestendigheid		
Max. bedrijfstemperatuur	°C.	80°
Min. bedrijfstemperatuur	°C.	-40°
Verbrandingstemperatuur	°C.	430°
Vlampunt	geen	
Smeltpunt	°C.	200°


Chemische eigenschappen

Goede weerstand tegen lage concentraties zuur en loog, voedingsadditieven, vetten, bekistingsolie

Elektrische weerstand - Vlamdovend - Levensmiddelen kwaliteit FDA

Statische elektriciteit - geen / Vlamdovend ISO 340 - nee / Levensmiddelen kwaliteit FDA - ja

Enkele polyurethaan testopstellingen



Treksterkte



Hoekscheursterkte



Broekscheursterkte



Veerkracht



Slijtage



type PL



type FB

Uit voorraad leverbaar in standaard plaat afmetingen 3050x1220 mm

- Type PL in 6, 8, 10, 12, 18, 25 en 30 mm dik PU (Type PL = zonder drager, vol PU)
- Type FB in 12, 18, 25 en 30 mm dik PU (Type FB = ca. 1,5 mm dikke doeklaag voor verlijmen) (totale dikte incl. drager 13,5, 19,5, 26,5 en 31,5 mm. Tolerantie op de dikte van het polyurethaan +/-1,3 mm)

Voordelen

- hoge slijtvastheid
- hoge olie- en vetbestendigheid
- hoge doorscheurweerstand
- sterk geluiddempend
- geen vochtopname
- vrijwel vrij van aankleving
- zeer geschikt voor directe impact

Toepassingen

Trechters, overstortpunten na zeefinstallatie, stortgoten, overstortpunten van transportbanden, uitlopen van wastrommels en morsranden voor bandtransporteurs, etc.



Niet bindend, wijzigingen onder voorbehoud
Versie 2017 / 1.1